



产 品 公 告

STAR MACRO-DECK

超强水泥保护剂

概述

STAR MACRO-DECK 防止盐类和化学物质对水泥桥面的损坏。

STAR MACRO-DECK 快速渗入水泥表面并在水泥的空隙中形成一橡胶网状结构从而防止水、氯化物、除冰化学物质、盐类和其它破坏性因素渗入水泥内部。

显著特性

- 防止除冰氯化物、盐类和化学物质对水泥的损坏
- 保持水泥结构的延展性
- 易于使用。呈流体型
- 含水，使用安全储存方便
- 不易燃

推荐用途

所有类型的水泥表面
水泥桥面、支撑结构、保护墙
分割物、路沿围栏
下水道
石墙和地面
机场跑道和外围。

特性和规格

化学性质

聚合体类型 100% 丙烯酸

能防止	级别
-----	----

水/盐类	很好
除冰氯化物	很好
石油	很好
煤油	很好
传动液	很好
油脂、润滑油	很好

能抵抗碳水化合物和其它石化产品的侵蚀

物理性质

固体重量百分比 19-21

重量/加仑 8.5-8.6

粘性 60-70

颜色 明亮的淡绿色

干燥涂层 透明

耐性

估计耐性;

桥墩-超过 3 年

桥面- 大约 3 年

渗入水泥的深度;

无缝表面- 12.7mm

有微小缝隙- 25.4mm

使用时注意事项

- a. **水泥表面的准备:** 水泥必须是干净的, 不应有灰尘、油脂、苔藓、霉菌和瓦砾。另外, 路面应有一定数量的孔隙以使 STAR MACRO-DECK 快速有效的渗入。

光滑表面(包括刚完成的表面) -用盐酸蚀刻 (看详细使用规则), **油、油脂等** 除去油脂并用清洁剂清洗

苔藓、霉菌-用漂白剂清洗或是用其它合适的方法清洗

- b. **稀释率:** STAR MACRO-DECK 应用干净可饮用的水稀释。所加水的数量因根据路面孔的多少、年龄和结构的不同而不同。

把水加入 *STAR MACRO-DECK* 中, 而不是相反

一般用途;

桥墩不用稀释, 可直接使用

桥面一体积的 STAR MACRO-DECK 用一体积的水稀释

- c. **使用方法:** 喷枪、滚筒或是刷子

- d. **覆盖率:** 根据稀释率的不同而不同

4.02-6.04 平方米/千克

- f. **干燥时间:** 大约 30 分钟。会根据周围条件的不同而不同

警告

防冻

5- 加仑的塑料桶

查看所有安全警告

55 加仑的铁罐

查看材料安全数据单中的内容

275 加仑的塑料桶

PACKAGING

警防小孩接触