



产 品 公 告

STAR 泥铲专用级别裂缝填充剂 重型, MASTIC 型冷铺裂缝填充剂

描述

STAR 泥铲专用级别裂缝填充剂专门用于修补大于 3/4 英尺的裂缝。产品很易铲入裂缝。能防止水和其它破坏性化学物质渗入裂缝从而保护道路。由聚合体、精选矿物填充剂、特殊化学物质和沥青乳液制成的 STAR 泥铲专用级别裂缝填充剂是用于修补沥青道路上的裂缝和其它表面缺陷（凹陷等）的理想产品

突出特性

有韧性，弹性和耐性，由聚合体胶化并用特殊化学物质和矿物强化

冷铺，易于使用。由沥青乳液制成的 STAR 泥铲专用级别裂缝填充剂不需加热，从容器中取出不用充分搅拌即可使用

与煤焦油和沥青乳液制成的封涂层均兼容

Safe to 使用安全，可用水清洗。不会产生烧伤，使用工具用水即可清洗

推荐用途

STAR 泥铲专用级别裂缝填充剂推荐用于沥青上大于 1/2 英寸的裂缝

如有需要，路面缺陷可使用几层 STAR 泥铲专用级别裂缝填充剂修补

覆盖率

1/2 英寸 x 1/2 英寸截面的裂缝，一加仑可铺 75 - 80 英尺长。覆盖率会根据裂缝的深度和宽度的不同而不同

一加仑可铺 13 平方英尺，1/8 英寸深的表面凹陷

稀释

不需要。如是细小的裂缝，可添加少量干净可饮用的水（最大 5% 体积）减少粘性

使用

1. 清除灰尘和脏物，如裂缝深于 1 英寸，则用砂或其它物质装填。如裂缝深度小于 1/2 英寸则不要装填。凹陷或其它表面缺陷已被氧化或过于灰，则应用 STAR ONE STEP 处理以产生良好的粘性。与 5 体积的水混合的沥青乳液(SS-1-H)可用作粘结层

2. 搅拌容器中的材料使其混合均匀。使用合适的工具。可用泥铲，弹性橡皮刮刀(24 - 30 英寸宽，50 肖氏硬度的橡胶)等

要修补的区域（裂缝和凹陷）可是湿的但不应有积水

3. 在铺封涂层/开放交通之前让其充分固化。固化时间会根据环境条件的不同而不同。在理想条件下(26.7 摄氏度和 50%的相对湿度)条件下，在对裂缝填充 4 小时内就可铺封涂层

警告

如在 8 小时内有雨则不要使用

立即用水清洗工具。如材料干燥硬化了，则使用油漆稀释剂清洗。如周围温度超过 37.8 摄氏度则不要使用。防冻

不要储存在阳光直射或周围温度高于 37.8 摄氏度的地方

不使用时紧闭容器。谨防小孩接触

在使用产品前查看材料安全数据单

包装

5-加仑塑料桶和 55-加仑金属桶

装运地点

保证和免责：这些建议和数据是基于我们认为可信的信息作出的。这些信息是基于诚信提供的，我们对此不作任何保证，因为使用产品的条件和方法在我们的控制之外。S.T.A.R. 不对任何间接损害负责。如产品被证明是有缺陷的，我们会对此进行更换或退款

