



# 产 品 公 告

## STAR MACRO-FAST

### 保护涂层快速干燥添加剂

#### 一般说明

STAR MACRO-FAST 是一种乳胶添加剂，加速保护涂层的干燥而又不增加其粘性。以橡胶处理的聚合体和专门的化学物质为基础，STAR MACRO-FAST 还改善保护涂层的综合性能和持久性。它与以煤沥青和沥青乳胶两者基体的涂层都有极好的相容性。

#### 优异的特性

- \* 加速保护涂层的干燥，从而减少劳动成本。
- \* 推荐用于基于精炼煤沥青和沥青乳胶两者的保护涂层。
- \* 不影响保护层粘性。
- \* 使保护涂层变硬，减少动力转向痕迹、磨损和撕裂。
- \* 使保护涂层在阳光或阴影下干得更黑更均匀。
- \* 改善抗拉力、柔性和粘附力。
- \* 改善抗燃料及化学物质的性能。
- \* 水基(乳胶);水清洗。使用和储存安全。

#### 推荐用途

STAR MACRO-FAST 建议用于所有必须快速干燥的应用中，例如：重交通高速公路、公寓和办公楼群、维修场、加油站。

随着砂子的添加调整速度，越接近混合结束速度应越慢。

#### 天气/环境条件

温度: 10°C 并预知其后 8 小时内的温度。  
相对湿度: 最好低于 60%，最高 80%。  
勿在雨天、雾天或极潮湿的天气下铺敷。

#### 建议的混合设计

以下混合以添加量为顺序列出。

保护涂层料	100	公斤
水	21-25	公斤
STAR MACRO-FAST	2-5	公斤
砂子/骨料	0-49	公斤

#### 小 心

- \* 放于儿童不能触及处
- \* 在使用之前，先就安全、使用及处理等方面阅读材料安全数据单
- \* 在使用前充分混合，保持未使用的容器完全密封。

#### 包 装

254 公斤金属桶

#### 装船地点

所有的 STAR 工厂所在地

#### 混合提示

将水添加到保护涂料中并开始拌。在不停地搅拌中进行如下操作，

加入要求数量的 STAR MACRO-FAST 最后添加砂子。应以大约 45 公斤/分钟的有规律的控制速度添加砂子。继续搅拌直到均匀光滑。

