



(2011)国认监认字(054)号



2011000442Z

检 验 报 告

报告编号: TW13318L1

产品名称 STAR Aviator

委托单位 上海敬诚机械设备工程有限公司

检验类别 委 托 检 验


国家涂料质量监督检验中心



国家涂料质量监督检验中心
检验报告

报告编号: TW13318L1

共 1 页 第 1 页

产品名称	STAR Aviator	样品编号	TW13318
		商 标	STAR
生产单位	STAR. Inc	委托日期	2013年03月15日
		到样日期	2013年03月15日
样 品 概 况	委托单位送样: 样品为黑色均匀流体, 约1kg。		
检验依据	委托单位提出的项目和确认采用的检验方法		
检验方法	GB/T 1865-2009 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)		
评级方法	GB/T 1766-2008 色漆和清漆 涂层老化的评级方法		
检验日期	2013年03月26日~2013年05月03日		
检验项目	检 验 结 果		
人 工 气 候 老 化	样板经300h人工气候老化试验, 结果如下: 300h 漆膜很轻微变色, 色差值2.4, 变色壹级。 300h 漆膜未出现起泡、脱落、裂纹、粉化等现象。		
备注: 制板说明: 刮涂一道, 湿膜厚约750 μm, 表干后再刮涂一道, 湿膜厚约750 μm, 放在室外晴朗条件下(阳光下)6h后测试。		 签发日期: 2013年05月07日 检验专用章	

批准

马世芬

审核

李玲

主检

李小平